

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

GZ30P2 SUBAZLI PARLAK VERNİK (2K)

Kokusuz ve sađlıđa zararlı solventler içermeyen çevre dostu ürünlerdir. Plastik yüzeylerde kullanıma uygundur.

Yüzey Hazırlığı

Boyanın yapışmasını ve sulu çözeltilere karşı direncini tehlikeye atabilecek yağ, kir, toz vb maddelerin bulunmaması temel önem taşır.

Uygulama

Vernik	Sertleştirici	Thinner**	Adesion promoter
GZ30P2 100g	HW9 30g	20g < demineralized water < 30g	A1005 2g

**= Seyreltme oranı, uygulama sistemine göre deđiştir.

Önerilen uygulama viskozitesi: 18-20" Ford Cup 4
Uygulama: 0,8 - 1,4 mm nozullu airbrush

NOT: Katalizör ilavesinden sonra viskozitede önemli bir artış meydana gelir; daha sonra, viskozitenin stabilize olması için uygulamadan önce su ekleyin ve birkaç dakika bekleyin.

Kuruma

Flash-off	20 dk	T= Room Temperature (RT)
Drying	40 dk	60° C (effective)

Pot life: 4h 25 °C

SOR KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ
IOSB MAHALLESİ GALVANOTEKNİK SANAYİ SİTESİ A BLOK NO47
BASAKSEHIR ISTANBUL
+90 212 549 74 10
info@sorkimya.com www.sorkimya.com