



Teknik özellikler

K1300.6

Şeffaf iki bileşenli mat akrilik verniktir.

Ürün Kodu: K1300.6

İçerik Tipi:
Uygulama Alanı:
Madde Oranı:
Specific Gravity:
Depolama Ömrü:
Opaklık:

Akrilik
Özellikle plastik ürünlerin korunması için uygun mat verniktir.
27% ($\pm 2\%$)
0.92 g/L (± 0.05)
12 ay (Önerilen)
1 ($\pm 0,5$) GLOSS

UYGULAMA

1) **Yüzeyin Hazırlanması**

Boyanacak yüzeyin temizliği eksiksiz olmalıdır. Yüzey nem, yağ, reçineler ve parmak izlerinden temizlenmelidir. Bu olumsuzluklar nokta oluşumu ve pullanma ile birlikte hem yapışmayı hem de direnci tehlikeye atabilir.

2) **Karışım Oranları**

K1300.6	100 gr
Sertleştirici H600 ya da H700	10 gr
İnceltici D1501.....	40 - 50 gr

3) **Uygulama**

Spray tabancası ile 0.8 – 1.2 mm basınçta 3-4 atm.

4) **Kuruma Süresi**

Toz Tutma Süresi: 15 – 20 Dakika - 20 °C
Fırın Kuruması: 60 Dakika - 50-60° C ya da 30 Dakika - 120° C

5) **Kimyasal Direnç Testi**

H700 sertleştirici ile 1 hafta sonrasında asetona dayanıklılık testi yapıldı.

- 30 aşındırma: Geçti

- 50 aşındırma: Geçti

SUNİ TER VE MAT BASKI: Geçti

Produced by CONTECOLOR s.r.l.

The indications contained in our technical reports and in our publications are generally based on the best of our current technical knowled-ge; however, they shall serve as an advice and are not binding by all means.